

COUPLES DE SERRAGE FILETAGE METRIQUE ISO

TIGHTENING TORQUES ISO METRIC THREAD

Couple de serrage maximum calculés avec un Re à 85% et un coefficient $\mu = 0.15$ (Coef Frottement : 0.15) (Coef K = Coef rendement du couple : 0.20).
Calculs selon FDE 25030.
Maximum tightening torques corresponding to 85% of the bolt yield strength, for a friction coefficient $\mu = 0.15$ (Coeff. K = efficiency coefficient : 0.20).
Computation based on FDE 25030 standard.

BOULONS normalisés Standardized Bolts	Diamètre Nominal Nominal Diameter	Pas Pitch	4.6		4.8		5.6		5.8		6.8		8.8		9.8		10.9		12.9													
			Rm : 400 N/mm ² Re : 240 N/mm ²	Cs N m	Fo maxi N	Cs N m	Fo maxi N	Rm : 500 N/mm ² Re : 300 N/mm ²	Cs N m	Fo maxi N	Cs N m	Fo maxi N	Rm : 600 N/mm ² Re : 480 N/mm ²	Cs N m	Fo maxi N	Cs N m	Fo maxi N	Rm : 800 N/mm ² Re : 640 N/mm ²	Cs N m	Fo maxi N	Cs N m	Fo maxi N	Rm : 900 N/mm ² Re : 720 N/mm ²	Cs N m	Fo maxi N	Cs N m	Fo maxi N	Rm : 1000 N/mm ² Re : 940 N/mm ²	Cs N m	Fo maxi N	Cs N m	Fo maxi N
M 6	6	1	3,7	3113	5,2	4410	4,6	3891	6,4	5448	7,3	6226	9,7	8302	11	9028	14,3	12194	16,7	14269												
M 8	8	1,25	9,2	5716	13	8097	11,5	7145	16,1	10003	18,3	11432	24,5	15242	27,5	17142	35,9	22388	42	26198												
M 10	10	1,5	18,2	9103	25,7	12896	22,7	11379	31,8	15930	36,3	18206	48,4	24275	55	27307	71	35655	83	41724												
M 12	12	1,75	31,4	13725	44,4	18806	39,2	16594	54,9	23231	63	26550	84	35401	94	39827	123	51995	144	60845												
M 14	14	2	50	18231	71	25828	63	22789	88	31905	100	36463	133	48618	150	54559	196	71408	229	83563												
M 16	16	2	78	25108	110,9	35569	98	31385	137	43939	156	50216	209	66955	235	75408	307	98340	359	115079												
M 18	18	2,5	107	30499	152	43207	134	38123	188	53373	214	60998	286	81330	322	91342	420	119454	492	130787												
M 20	20	2,5	152	39231	216	55578	190	49039	266	68655	304	78463	406	104617	457	117732	596	153657	698	179811												
M 22	22	2,5	209	49061	297	69503	262	61326	366	85857	419	98123	588	130830	628	147034	820	192157	960	224865												
M 24	24	3	262	56493	371	80032	328	70616	459	98863	524	112986	699	150649	787	169593	1027	221266	1202	258928												
M 27	27	3	389	74434	551	105488	486	93042	681	130259	778	148868	1038	198491	1168	223135	1524	291534	1784	341157												
M 30	30	3,5	528	90436	748	128118	660	113045	924	158263	1056	180872	1408	241163	1585	271380	2069	354209	2421	414500												
M 33	33	3,5	717	112807	1017	159810	897	141009	1256	197412	1436	225614	1914	300819	2153	338496	2811	441828	3290	517033												
M 36	36	4	921	132327	1304	187464	1151	165409	1612	231573	1842	264655	2456	352873	2763	396991	3607	518282	4221	606501												
M 39	39	4	1196	159128	1695	225432	1496	198910	2094	278474	2393	318257	3191	424342	3590	477373	4686	623253	5484	729339												
M 42	42	4,5	1474	182038	2088	257987	1843	227548	2580	318567	2948	364076	3931	485435	4422	546114	5773	712983	6756	834342												
M 45	45	4,5	1847	213357	2617	302256	2309	266697	3232	373375	3694	426715	4925	568953	5541	640072	7234	835650	8465	977888												
M 48	48	5	2230	230893	3159	339849	2788	299867	3903	419813	4461	479787	5948	639716	6691	719680	8736	939582	10222	1099511												
M 52	52	5	2872	287909	4069	407871	3590	359886	5027	503841	5745	575818	7661	767757	8618	863727	11251	1127644	13166	1319583												
M 56	56	5,5	3578	332395	5069	470892	4473	415493	6262	581690	7157	664789	9543	886385	10735	997184	14016	1301879	16401	1523475												
M 60	60	5,5	4442	388266	6294	550044	5553	485333	7775	679466	8885	776532	11847	1035376	13328	1164798	17400	1520709	20362	1779553												
M 64	64	6	5347	439205	7575	622207	6684	549006	9358	768609	10694	878410	14259	1171213	16041	1317615	20943	1720220	24508	2313023												
M 68	68	6	6470	503456	9166	713230	8088	629321	11323	881049	12940	1006913	17253	1342550	17792	1384505	25341	1971871	29655	3075059												
M 72	72	6	7742	572187	10969	810599	9678	715234	13550	1001328	15486	1144375	20647	1525833	21293	1573516	30326	2241968	35488	2622526												
M 76	76	6	9167	645181	12987	914007	11459	806477	16042	1129067	18334	1290363	24446	1720483	25210	1774249	35905	2526960	42016	2957081												
M 80	80	6	10759	722656	15243	1023762	13450	903319	18830	1264647	21520	1445311	28693	1927082	29589	1987303	42143	2830401	49316	3312171												
M 85	85	6	10401	825321	14745	1169205	13001	1031651	18202	1444311	29802	1650462	27736	2200856	28603	2269632	40737	3232507	47672	3782721												
M 90	90	6	15586	935141	22080	1324782	19483	1168926	27276	1636496	31172	1870281	41563	2403708	42862	2571637	61046	3662634	71437	4286601												

Calculs et tableaux réalisés avec l'aimable participation de TROUVAU CAUVIN département
étancheité.
Ces indications calculées sur la base des normes citées ci-dessus, n'engagent néanmoins pas
la responsabilité de TROUVAU CAUVIN et BECK-CRESPEL.

Above computation and tables have been designed in partnership with TROUVAU CAUVIN,
Sealing Department.
All figures presented in these tables result from calculations based on the above mentioned
standards but, however, do not involve the responsibility of TROUVAU CAUVIN or of BECK-CRESPEL.

COUPLES DE SERRAGE ACIERS ASTM FILETAGE UNC ET 8UN

TIGHTENING TORQUES ASTM STEELS UNC AND 8UN THREAD SERIE

BOULONS normalisés Standardized BOLTING	Diamètre nominal Nominal diameter	Nb de filets au pouce Thread number per inch	A 307 GR B		A 325 type 1		A 193 B7		A 320 L7		A 193 B16		A 354 GR BD		
			Rm : 550 N/mm ² Re : 300 N/mm ²	Fo maxi N	Rm : 800 N/mm ² Re : 640 N/mm ²	Fo maxi N	Rm : 900 N/mm ² Re : 720 N/mm ²	Fo maxi N	Rm : 900 N/mm ² Re : 720 N/mm ²	Fo maxi N	Rm : 900 N/mm ² Re : 720 N/mm ²	Fo maxi N	Rm : voir/see A 354 Re : voir/see A 354	Fo maxi N	
			Cs Nm	Cs Nm	Cs Nm	Cs Nm	Cs Nm	Cs Nm	Cs Nm	Cs Nm	Cs Nm	Cs Nm			
1/4	20UNC	5,6	3878	11,9	8274	13,3	9308	13,3	9308	13,3	9308	13,3	9308	16,6	11583
5/16	18UNC	11,1	6516	23,8	13900	26,7	15638	26,7	15638	26,7	15638	26,7	15638	33,3	19460
3/8	16UNC	20,1	9726	42,8	20748	48,1	23341	48,1	23341	48,1	23341	48,1	23341	60	29047
7/16	14UNC	32,6	13378	69	28540	78	32107	78	32107	78	32107	78	32107	97	39956
1/2	13UNC	49,1	17997	105	34737	118	43192	118	43192	118	43192	118	43192	146	53751
9/16	12UNC	69	23185	148	49461	167	55644	167	55644	167	55644	167	55644	208	69246
5/8	11UNC	96	28857	205	61561	231	69256	231	69256	231	69256	231	69256	287	86186
3/4	10UNC	169	43076	361	91895	406	103382	406	103382	406	103382	406	103382	506	128653
7/8	9UNC	271	59829	579	127635	651	143590	651	143590	651	143590	651	143590	810	178690
1	8UNC	404	78600	862	167680	970	188640	970	188640	970	188640	970	188640	1207	234752
1 1/8	8UN	592	103566	1263	220942	1421	248559	1421	248559	1421	248559	1421	248559	1769	309318
1 1/4	8UN	831	132109	1773	281833	1994	317062	1994	317062	1994	317062	1994	317062	2482	394566
1 3/8	8UN	1125	163975	2401	349814	2701	393541	2701	393541	2701	393541	2701	393541	3361	489740
1 1/2	8UN	1481	199422	3161	425433	3556	478613	3556	478613	3556	478613	3556	478613	4425	595607
1 5/8	8UN	1912	238722	4089	529332	4589	572932	4589	572932	4589	572932	4589	572932	5710	712982
1 3/4	8UN	2409	280353	5181	672847	5781	672847	5781	672847	5781	672847	5781	672847	7194	837321
1 7/8	8UN	2983	325921	6160	782211	7160	782211	7160	782211	7160	782211	7160	782211	8910	973418
2	8UN	3649	375443	7558	901063	8758	901063	8758	901063	8758	901063	8758	901063	10898	1121323
2 1/4	8UN	5262	484521	12629	1162850	12629	1162850	12629	1162850	12629	1162850	12629	1162850	15716	1447103
2 1/2	8UN	7286	606649	17486	1455957	17486	1455957	17486	1455957	17486	1455957	17486	1455957	21761	1811858
2 3/4	8UN	9792	672876	21452	1636150	21452	1636150	21452	1636150	21452	1636150	21452	1636150	25883	1965859
3	8UN	12782	893800	28120	1966361	28120	1966361	28120	1966361	28120	1966361	28120	1966361	33787	2362613
3 1/4	8UN	16356	1057882	35984	2327341	35984	2327341	35984	2327341	35984	2327341	35984	2327341	43235	2796336
3 1/2	8UN	22017	1327002	48437	2919405	48437	2919405	48437	2919405	48437	2919405	48437	2919405	58197	3507709
3 3/4	8UN	25298	1427045	55657	3139498	55657	3139498	55657	3139498	55657	3139498	55657	3139498	66872	3772155
4	8UN	30680	1632121	64496	3590667	64496	3590667	64496	3590667	64496	3590667	64496	3590667	81097	4314240

Calculs et tableaux réalisés avec l'aimable participation de TROUWAY CAUVIN
 Calculs de serrage maximum calculés avec un Re à 85% et un coefficient Mu = Coef. frottement : 0.15 (Coef. K = Coef. rendement du couple : 0.20).
 Calculs selon FD E 25030.
 Maximum tightening torques corresponding to 85% of the bolt yield strength, for a friction coefficient Mu = 0.15 (Coef. K = efficiency coefficient : 0.20).
 Computation based on FD E 25030 standard.

Above computation and tables have been designed in partnership with TROUWAY CAUVIN, Sealing
 Department. All figures presented in these tables result from calculations based on the above mentioned
 standards but, however, do not involve the responsibility of TROUWAY CAUVIN or BECK-CRESPEL.

COUPLES DE SERRAGE ACIERS INOX ET ASTM FILETAGE METRIQUE

TIGHTENING TORQUES STAINLESS AND ASTM STEELS ISO METRIC THREAD

BOULONS normalisés Standardized BOLTING	PAS Pitch	Couples de serrage maximum calculés avec un Re à 70% et un coefficient Mu = Coef. frottement : 0.15 (Coef. K = Coef. rendement du couple : 0.20). Calculs selon FD E 25030. Maximum tightening torques corresponding to 70% of the bolt yield strength, for a friction coefficient Mu = 0.15 (Coef. K = efficiency coefficient : 0.20). Computation based on FD E 25030 standard.															
		A 193 B8 CL 1 A 193 B8M CL 1		A 193 B8 CL 2 A 193 B8M CL 2		A 193 B8M CL 2		A.2 - A.4 CL 70		A.2 - A.4 CL 80		A 453 GR 660					
		Rm : 515 N/mm ² Re : 205 N/mm ²	Fo maxi N	Cs Nm	Rm : selon A 193 Re : selon A 193	Fo maxi N	Cs Nm	Rm : selon A 193 Re : selon A 193	Fo maxi N	Cs Nm	Rm : 700 N/mm ² Re : 450 N/mm ²	Fo maxi N	Cs Nm	Rm : 800 N/mm ² Re : 600 N/mm ²	Fo maxi N	Cs Nm	Rm : 895 N/mm ² Re : 585 N/mm ²
M 6	1	2,6	2117	8,6	7125	8,3	6847	5,6	4647	7,5	6195	7,3	6041				
M 8	1,25	6,5	4019	21,7	13529	20,9	13039	14,2	8823	18,9	11764	18,4	11470				
M 10	1,5	12,8	6403	43	21551	41,5	20770	28	14055	37,4	18740	36,5	18272				
M 12	1,75	22,1	9339	74	31342	72	30293	48	20499	65	27332	63	26649				
M 14	2	35,2	12793	118	43059	114	41499	77	28082	103	37443	100	36507				
M 16	2	55	17681	185	59513	179	57357	121	38813	161	51750	157	50457				
M 18	2,5	75	21418	254	72089	245	69477	166	47014	221	62686	215	61119				
M 20	2,5	107	27605	360	92916	347	89549	235	60597	313	80796	306	78777				
M 22	2,5	147	34476	395	92497	395	92497	323	75679	405	87291	420	98383				
M 24	3	184	39766	495	106689	495	106689	405	87291	405	87291	526	113478				
M 27	3	274	52320	601	114849	601	114849	601	114849	601	114849	781	149303				
M 30	3,5	371	63632	816	139681	816	139681	816	139681	816	139681	1060	181585				
M 33	3,5	505	79369	850	133573	850	133573	850	133573	850	133573	1441	226493				
M 36	4	648	93085	1090	156656	1090	156656	1090	156656	1090	156656	1849	265633				
M 39	4	842	111933	1416	188375	1416	188375	1416	188375	1416	188375	2402	319418				
M 42	4,5	1037	128051									2959	365415				
M 45	4,5	1299	150082									3708	428284				
M 48	5	1569	168749									4477	481551				
M 52	5	2021	202524									5766	577935				
M 56	5,5	2517	233817									7183	667233				
M 60	5,5	3125	273119									9818	779387				
M 64	6	3761	308951									10734	881640				
M 68	6	4551	354147									12988	1010615				
M 72	6	5446	402495									15543	1148582				
M 76	6	6448	453841									18402	1295107				
M 80	6	7569	508339									21599	1450625				
M 85	6	7316	580557									20879	1656710				
M 90	6	10964	657807									31287	1877157				

Calculs et tableaux réalisés avec l'aimable participation de TROUYAY CAUVIN département étanchéité. Ces indications calculées sur la base des normes citées ci-dessus, n'engagent néanmoins pas la responsabilité de TROUYAY CAUVIN et BECK-CRESPEL.

Above computation and tables have been designed in partnership with TROUYAY CAUVIN, Sealing Department. All figures presented in these tables result from calculations based on the above mentioned standards but, however, do not involve the responsibility of TROUYAY CAUVIN or of BECK-CRESPEL.

COUPLES DE SERRAGE ACIERS INOX ET ASTM FILETAGE UNC ET 8UN

TIGHTENING TORQUES STAINLESS AND ASTM STEELS UNC AND 8UN THREAD SERIES

BOULONS normalisés Standardized BOLTING	Diamètre nominal Nominal/ diameter	Nb de filets au pouce Thread number per inch	Couples de serrage maximum calculés avec un Re à 70% et un coefficient Mu = Coef. frottement : 0.15 (Coef. K = Coef. rendement du couple : 0.20). Calculs selon FD E 25030. Maximum tightening torques corresponding to 70% of the bolt yield strength, for a friction coefficient Mu = 0.15 (Coef. K = efficiency coefficient : 0.20). Computation based on FD E 25030 standard.												
			A 193 B8 CL 1 A 193 B8M CL 1		A 193 B8 CL 2		A 193 B8M CL 2		A.2 - A.4 CL 70		A.2 - A.4 CL 80		A 453 GR 660		
			Rm : 515 N/mm ² Re : 205 N/mm ²	Fo maxi N	Cs Nm	Rm : selon A 193 Re : selon A 193	Fo maxi N	Cs Nm	Rm : selon A 193 Re : selon A 193	Fo maxi N	Cs Nm	Rm : 700 N/mm ² Re : 450 N/mm ²	Fo maxi N	Cs Nm	Rm : 800 N/mm ² Re : 600 N/mm ²
1/4	20UNC	3,1	2182	10,5	7346	10,1	7080	6,9	4791	9,2	6388	9	6281		
5/16	18UNC	6,3	3667	21,1	12342	20,3	11894	13,8	8049	18,4	10732	18	10553		
3/8	16UNC	11,3	5473	38	18421	36,6	17754	24,8	12014	33	16019	32	15752		
7/16	14UNC	18,3	7528	62	25340	59	24421	40,3	16526	54	22034	53	21667		
1/2	13UNC	27,6	10128	93	34088	89	32853	60	22231	81	29642	79	29148		
9/16	12UNC	39,1	13047	132	43915	127	42324	86	28640	114	38187	113	37551		
5/8	11UNC	54	16239	182	54658	176	52678	119	35647	158	47529	156	46737		
3/4	10UNC	95	24241	321	81591	309	78634	209	53211	279	70948	274	69766		
7/8	9UNC	153	33669	410	90330	410	90330	335	73907	439	96900	439	96900		
1	8UNC	227	44232	610	118670	610	118670	499	97094	655	127301	655	127301		
1 1/8	8UN	333	58282	732	127935	732	127935			959	167737	959	167737		
1 1/4	8UN	468	74344	1026	163194	1026	163194			1346	213965	1346	213965		
1 3/8	8UN	633	92276	1066	155294	1066	155294			1822	265576	1822	265576		
1 1/2	8UN	834	112224	1403	188864	1403	188864			2399	322985	2399	322985		
1 5/8	8UN	1076	134339							3096	386636	3096	386636		
1 3/4	8UN	1355	157767							3901	454062	3901	454062		
1 7/8	8UN	1679	183411							4832	527865	4832	527865		
2	8UN	2054	211279							5910	608070	5910	608070		
2 1/4	8UN	2961	272662							8523	784734	8523	784734		
2 1/2	8UN	4100	341389							11800	982533	11800	982533		
2 3/4	8UN	5510	418516							15859	1204510	15859	1204510		
3	8UN	7193	502982							20702	1447606	20702	1447606		
3 1/4	8UN	9204	595318							26491	1713355	26491	1713355		
3 1/2	8UN	12390	746764							35658	2149223	35658	2149223		
3 3/4	8UN	14237	803062							40974	2311253	40974	2311253		
4	8UN	17265	918468							49689	2643396	49689	2643396		

Calculs et tableaux réalisés avec l'aimable participation de TROUWAY CAUVIN
Department. All figures presented in these tables result from calculations based on the above mentioned
standards but, however, do not involve the responsibility of TROUWAY CAUVIN or of BECK-CRESPEL.

Above computation and tables have been designed in partnership with TROUWAY CAUVIN, Sealing
Department. All figures presented in these tables result from calculations based on the above mentioned
standards but, however, do not involve the responsibility of TROUWAY CAUVIN or of BECK-CRESPEL.